

COLLINE 2

KVADRAT

Colline 2




787



987




737



657



227




127




677



797




347



397



147



177

Colline 2
Designed by Frans Dijkmeijer

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 75% ny uld, kamgarn, 17% acryl, 8% nylon. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 650 g/lbm. Materialefarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ⇔
Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevægelser efter Martindale metoden. EN ISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Gnidægthed** (ISO) tør 4-5, våd 3-5. **Airflow** 409 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 med flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 75% new wool, worsted, 17% acrylic, 8% nylon. Width app. 54 inches (140 cm). Weight app. 20.9 oz/ly (650 g/lin.m). Material dyed. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ⇔
Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method. EN ISO 12947.
Lightfastness (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 3-5. **Airflow** 409 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 75% Schurwolle, Kammgarn, 17% Akryl, 8% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 650 g/lfd.m. Materialgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ⇔
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode. EN ISO 12947. **Lichtecktheit** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 3-5. **Airflow** 409 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 mit Ausrüstung. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Testbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

NL
Toepassings Kantoren, hotels, instellingen, de privéfees. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 75% scheerwol, kamgaren, 17% acryl, 8% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 650 g/str. m. Materiaalgeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ⇔
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale. EN ISO 12947. **Lichtecktheid** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Wrijfecktheid** (ISO) droog 4-5, nat 3-5. **Airflow** 409 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 met behandeling. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 75% laine vierge, peigné, 17% acrylique, 8% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 650 g/m lg. Teinture en bourre. Ecart des coloris possibles.
Lisière ⇔
Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale. EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 6-7. **Boulochage** (EN ISO) 4-5. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 3-5. **Airflow** 409 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 avec traitement. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 75% lana vergine, pettinata, 17% acrilica, 8% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 650 gr/mtl. Tinto in fiocco. Possibili differenze per colore.
Cimosa ⇔
Abrasion: circa 100.000 cicli/metodo Martindale. EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 3-5. **Airflow** 409 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

ES
Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripción 75% lana virgin, peinada, 17% acrílico, 8% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 650 gr/ml. Teñido al material. Posibles variaciones de color.
Filo ⇔
Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale. EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 6-7. **Relleno** (EN ISO) 4-5. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 3-5. **Airflow** 409 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. BS 5852 part 1. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐耗性大。
詳細 75% ニューウール、ウーステッド、17% アクリル、8% ナイロン。幅：140 cm。重量：1m あたり約 650 g。布染め。色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性あり。
耳、ふち、 ⇔
テスト
磨耗：マーチンデール法により摩擦運動約 100,000 回。EN ISO 12947. **色褪せ保証：**(ISO) 6-7. **ピリング** (EN ISO) 4-5. **摩擦保証：**(ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 3-5. **気流：** 409 Pa. **耐炎性：** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. 特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. 特殊耐炎処理を行うことにより、GB 50222 に到達可能。IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (テストレポートのコピー入手可能。)
手入れ
ISO シンボル参照。

CN
适用范围 办公室, 宾馆酒店, 公共设施, 居家使用。耐耗性大。
成分 75% 精纺新羊毛, 17% 亚克力, 8% 尼龙。幅宽 54 英寸(140cm)。重量 650 克/延米, 原材料染色面料。颜色可能稍有色差。
织边方向 ⇔
马丁代尔法 约 100,000 转。EN ISO 12947. **光照色牢度** (ISO) 6-7. **起毛起球** (EN ISO) 4-5. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥 4-5, 湿 3-5. **气流阻力** 409 Pa s/m. **阻燃性:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. 特别耐火处理时 BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. 特别耐火处理时 GB 50222 可以满足。IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (可提供测试报告副本).
维护 请参照 ISO 标志。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
*ACT® Registered Certification Marks
Contact and further information www.kvadrat.dk



US contact info: 1-800-620-9309